

Rhenodecor Semi Trans, Mittelschicht- Holzlasur

Rhenocoll Lösemittel-Klassik Produkt

Art.-Nr.: A 3110

Spezifikation: Mittelschichtlasur, Lösemittelprodukt, zum Streichen. Für die farbige Gestaltung von Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich ohne Erdkontakt. Hochwertige Holzlasur mit semitransparenten Hilfsmitteln zur Verbesserung der Beständigkeit, speziell am Wetter. Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht. Betont die Maserung, lässt Holz atmen und ist frei von bioziden Wirkstoffen. Durch den hohen Festkörperanteil hat Semi Trans einen guten Dauerschutz und eine hohe Standzeit von bis zu 8 Jahren. Es hat sehr gute Penetrationswerte durch lange Trockenzeit. Milder Geruch, extrem Wetterbeständig, besitzt hohen UV-Schutz durch Pigmentierung.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, handwerkliche Verarbeitung. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Lieferform: Transparente Holzfarbtöne, siehe Farbkarte: Design Collection 1 (Rhenodecor)

Farbtöne: Farblos, Hellbraun, Kiefer hell, Honigkiefer, Eiche hell, Teak, Kastanie, Mahagoni, Nussbaum, Palisander, Tannengrün, Silbergrau, Weiß, Ebenholz

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer

Vorbehandlung: Im Außenbereich mit Rhenodecor Imprägniergrund

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenodecor Semi Trans möglich. 2- 3 Anstriche sind ausreichend.

Verbrauch: ca. 100 – 200 ml/m² je Anstrich, je Saugfähigkeit des Holzes

VOC: Kat. E / Basis Lb / Max Wert 400 g/L / IST Wert 399 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz:	Unverdünnt
Verdünnung:	Rhenodecor-Verdünner
Reinigung der Werkzeuge:	Rhenodecor-Verdünner oder Verdünner 140/1400
Verarbeitungstemperatur:	Raumtemperatur empfohlen, niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit
Trocknung bei Normalklima:	Je nach Auftragsstärke, nach 1 Tag überstreichbar. Durchtrocknen mehrere Tage.
Aufbringmenge:	ca. 100-200 ml / m ² je Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes
Anstrichaufbau Innen:	1-2 Anstriche, unverdünnt
Anstrichaufbau Außen:	Mindestens 2 Anstriche unverdünnt, bei starker Wetterbelastung 3 Anstriche empfohlen
Lagerung:	Kühl, gut verschlossen im Originalgebilde, 1 Jahr
Holzfeuchte:	Bei Weichholz max. 25 % , bei Hartholz max. 20 %
Wetterbeständigkeit	Rhenodecor Semi Trans <u>farblos</u> wird nicht für den Außenbereich empfohlen

Allgemeiner Hinweis: Vor Gebrauch und nach längeren Pausen gut umrühren. Holzoberfläche muss sauber, trocken, fett- und wachsfrei sein.

Weitere Verarbeitungshinweise: Unterschiedlich stark saugende Hölzer im Innenbereich mit farblosem Rhenodecor Semi Trans vorstreichen. Im Außenbereich mit Rhenodecor Imprägniergrund. Hirnholz im Außenbereich, speziell bei starker Wasserbelastung mehrmals mit Rhenodecor Imprägniergrund vorstreichen. Probeanstrich vornehmen, Farbtonausfall auf Holz prüfen, Tropenholz vor Anstrich gut anschleifen, harzreiche Hölzer mit Universalverdünner 140/1400 abwaschen.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

750 ml Dose
2,5 ltr Eimer
30 ltr Hobbock

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.