

**Rhenocoll Decorwachs Karnauba, transparente Wachslasur für Holz**

Rhenocoll Aqua-Premium Systemprodukt

**Art.-Nr.: A 3610 seidenmatt**

**Art.-Nr.: A 3611 matt, stumpfmatt**

**Spezifikation:** Wachslasur, Naturwachsbasis, wasserbasiert, umweltfreundlich, für Holz im Innenbereich, Holzhaus, Stammhaus, Gebälk, Verbretterungen, Verkleidungen, Bauelemente, Zimmertüren, Möbel, Kinderspielwaren, Parkett und Treppe. Auch für Feuchträume. Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht. Holzveredelungsmittel auf Naturwachsbasis, transparent, angenehmer Geruch, nach Trocknung geruchsneutral, ergibt samtweiche Oberflächen. Schützt vor Feuchtigkeit.

**Anwendung:** Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Rollen. Mit Pinsel, weichem Lappen oder Spritzpistole. Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Ausrüstung:** Topfkonservierung.

**Lieferform/Farbton:** Farblos und transparente Farbtöne aus Farbfächer:  
Design Collection 8 (Holzlasur).

**Glanzgrad:** Seidenmatt, matt, stumpfmatt

**Untergrund:** Alle Laub und Nadelhölzer

**Vorbehandlung:** Nicht üblich.

**Weiterbehandlung:** Mehrfachanstrich mit Rhenocoll Decorwachs Karnauba ist üblich, 2- 3 Anstriche sind ausreichend.

**Verbrauch:** Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich, 100–200 ml/m<sup>2</sup> bei Spritzapplikationen, je nach Auftragsstärke. 3 Anstriche empfohlen.

**VOC:** Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 29 g/L

**Lagerung:** Kühl, im Originalgebinde, 1 Jahr

**Verarbeitungshinweise:**

Verarbeitungskonsistenz: Unverdünnt, ggf. durch Zugabe von 2-3 % Wasser, um die Verarbeitungseigenschaften zu optimieren.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5°C.

Trocknung bei Normalklima: Bei Pinselauftrag in wenigen Minuten.  
Bei höheren Schichtdicken (Spritzauftrag) verlängert sich die Trockenzeit entsprechend.

Arbeitsgeräte, Reinigung: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Weitere Verarbeitungshinweise:** Vor Gebrauch und nach längeren Pausen gut umrühren, Oberfläche muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Rhenocoll Decorwachs Karnauba gleichmäßig auftragen. Empfohlen werden zwei Arbeitsgänge mit je 100µ Nassschichtstärke mit Zwischenschliff. Eine Oberflächenbehandlung kann auf nicht grundierten Flächen erfolgen.

**Pinself Applikation:** Beim Auftragen größerer Flächen mit dem Pinsel, besteht durch schnelles Antrocknen die Gefahr von Ansatzbildung. Durch unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes und unterschiedliche Schichtstärken besteht je nach Farbtonstärke (farblos ausgenommen) die Gefahr von Schattenbildung oder Fleckbildung.

**Pflege:** Nach Durchhärtung wird regelmäßige Pflege der versiegelten Oberfläche mit Rhenocoll Universalpflege R9 empfohlen. Hierzu bitte die in dem entsprechenden Technischen Merkblatt aufgeführte Pflegeanleitung beachten.

**Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Keine Kennzeichnung  
**ADR/GGVS:** Kein Gefahrgut

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Liefergebände:**

750 ml Dose  
2,5 ltr. Eimer  
20 ltr. Eimer  
150 ltr. Fass

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

**Fax:** ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.