

Rhenocryl TL 30 EU Schutzgrund für Holz, Imprägnierung für Holz

Rhenocoll Aqua-Klassik Industrieprodukt.

Art.-Nr.: A 6206

Spezifikation: Imprägnierung, schnelltrocknend, wasserbasiert, mit sehr guter Tiefenwirkung für Holz im Außenbereich, Balkone, Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Pergolen, Bauelemente, Fenster und Türen. Schützt tief und dauerhaft gegen Holzschädlinge, hervorragende Penetration und Verankerung der Wirkstoffe im Holz (kein Aufquellen). Wirkt egalisierend für nachfolgende Anstriche, verringert die Fleckbildungsgefahr. Geruchsneutral.

Anwendung: Verarbeitung durch Tauchen, Fluten, Streichen oder Lasur-Auftragsmaschinen. Nur in nicht rostende Tauchbecken einfüllen.
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Vorbeugender Schutz für statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Bläue und Pilzen nach DIN 68 800, Teil 3.

Wirkstoff: 7,5 g/kg (0,75%) 3-Jod-2propynyl-butyl-carbamat, 2,4 g/kg (0,24%) Propiconazol, 1,0 g/kg (0,1%) polymeres Betain.

Lieferform/Farbton: Farblos

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Weiterbehandlung: Mit Grundierungen, Dünnschichtlasuren (lösemittelbasiert und wasserbasiert) und speziellen Beschichtungssystemen, wie z. B. dem Rhenocoll Klassik Beschichtungssystem für Bauelemente, für transparente und deckende Endbeschichtungen.

Verbrauch: Ca. 180 – 220 ml/m²

VOC 2010: Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 11 g/L.

Biozid-Meldeverordnung:

Rhenocryl TL 30 EU: BAuA: N-76303

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung:	Unverdünnt
Viskosität:	10 – 11 Sekunden (Auslaufbecher 4 mm)
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser oder Verdünner 140/1400
Reinigung der Auftragsanlagen:	Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Lösemittel nochmals nachreinigen.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20 °C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach 30-120 Min. schleifbar, nach 4 Stunden Folgeaufbau möglich.
Wetterbeständigkeit:	Rhenocryl TL 30 EU <u>farblos</u> wird nicht als alleiniger Anstrich für den Außenbereich empfohlen.
Lagerung:	Kühl, frostfrei, gut verschlossen im Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.
Allgem. Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt:	Keiner

Anstrichaufbau:

Für Holzfenster und Außentüren aus Laub- und Nadelholz.

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Verdünnung abwaschen.

Anstrichaufbauten nach der Tabelle " Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren ", herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweis: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebilde:

- 750 ml. Dose
- 5 ltr. Kanister
- 25 ltr. Kanister
- 150 ltr. Fass
- 1000 ltr Container

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.