

Rhenocryl DL 90 Futur ISO, (angenähert RAL 9003), Decklack, weiß, isolierend.

Rhenocoll Aqua-**Klassik** Industrieprodukt.

Art.-Nr.: A 3416

Spezifikation: Zwischen- und Endbehandlung für Holz, wasserbasiert, weiß, für Innen und Außen, maßhaltig und nicht maßhaltig. Auf Basis Hybrid (Acryl- Polyurethan), für Holz im Außenbereich, Bauelemente, Fenster und Türen. Decklack. Umweltfreundlich. Geruchsneutral. Reduziert Feuchtigkeitsschwankungen. Hervorragende Wetterbeständigkeit, sehr hohe Elastizität gegen Verspröden, Sonderausrüstung für doppelten UV-Schutz und Verletzungsschutz, diffusionsoffen, dauerhafter Feuchteschutz.

Anwendung: Verarbeitung durch Spritzen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung.

Lieferform/Farbtone: Weiß, deckend, angenähert RAL 9003.

Glanzgrad: Seidenglänzend (Normaleinstellung)

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Vorbehandlung: Imprägnierung, isolierende Grundierung und isolierende Zwischenbeschichtung.

Weiterbehandlung: Keine

Verbrauch: Ca. 300 ml/m²

VOC 2010: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 33 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz: Unverdünnt

Verarbeitung: Auftragsverfahren: Airmix- Spritzverfahren
(0,28-0,33 mm Düse, Pistolenfilter 100-180 Maschen)

Viskosität: 2000 – 2300 mPas

Auftragsstärke: Maximal 300 µ Nassfilm

Verdünnung: Wasser

Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser oder Verdüner 140/1400.

Reinigung der Auftragsanlage: Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen
(Wochenende) mit Phasenumwandler VP 724
nochmals nachreinigen.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)

Trocknung bei Normalklima: 20°C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke,
staubtrocken nach ca. 30 Minuten, griffest nach ca.
1 Stunde, weiterverarbeitbar nach ca. 2-4 Stunden

Wetterbeständigkeit: DL 90 Futur ist für den Außenbereich empfohlen

Dichtungsprofile: Acrylverträgliche Dichtungen verwenden

Holzfeuchte: Maximal zulässige Holzfeuchtigkeit beträgt bei
Nadelholz 15%, bei Laubholz 12 %.

Lagerung: Kühl, frostfrei, Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.

Allgem. Hinweis: Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren,

Ausbessern von Schäden: nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen. Nicht mit anderen wasserbasierten Produkten mischen. Kleine Lackschäden durch Transport oder Montage entstanden, kann man mit Rhenocryl DL 90 ISO mit dem Hilfsmittel Rhenoliquid in einen „Ausbesserungslack“ überführen. (1 Teil Rhenoliquid mit 10 Teilen Lack mischen).

Flammpunkt: Keiner

Anstrichaufbau: Für Holzfenster und Außentüren aus Laub- und Nadelholz.

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Verdünnung abwaschen. Zur Vermeidung von Verblockungsproblemen dürfen Glasleisten bei der Beschichtung nicht im Rahmen bleiben. Anstrichaufbauten nach der Tabelle "Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren", herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008): keine Kennzeichnung

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

1 ltr. Dose
5 ltr. Eimer
20 ltr. Eimer
150 ltr. Fass

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.