

Rhenocryl DSL 88 KS Top, kratzfester Haustüren- Endlack

Rhenocoll Aqua- **Premium** Industrieprodukt.

Art.-Nr.: A 3330

Spezifikation: Endbehandlung für Holz, wasserbasiert, Farblos, für Innen und Außen, für maßhaltig und nicht maßhaltig. Auf Basis Hybrid (Acryl- Polyurethan), für Holz im Außenbereich, Bauelemente, speziell Haustüren. Kratzfester Schutzlack, zusätzlicher Schutz für Endbeschichtete Flächen. Umweltfreundlich. Geruchsneutral. Hervorragende Wetterbeständigkeit, sehr hohe Elastizität gegen Verspröden, Sonderausrüstung für doppelten UV-Schutz und Verletzungsschutz, dauerhafter Feuchteschutz.

Anwendung: Verarbeitung durch Spritzen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung.

Lieferform/Farbton: Farblos.

Glanzgrad: Seidenglänzend (Normaleinstellung)

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Vorbehandlung: Imprägnierung, Grundierung und Zwischenbeschichtung sowie Endbeschichtung mit Dickschichtlasur oder Decklack, auch in Bunttönen.

Weiterbehandlung: Keine

Verbrauch: Ca. 100- 180 ml/m²

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 21 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz:	Unverdünnt
Verarbeitung:	Auftragsverfahren: Airmix- Spritzverfahren (0,28-0,33 mm Düse, Pistolenfilter 100-180 Maschen)
Viskosität:	2800 – 3600 mPas Brookfield
Auftragsstärke:	Maximal 100- 150 µ Nassfilm
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser oder Verdünner 140/1400.
Reinigung der Auftragsanlage:	Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Phasenumwandler VP 724 nochmals nachreinigen.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20°C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, staubtrocken nach ca. 30 Minuten, griffest nach ca. 1 Stunde, weiterverarbeitbar nach ca. 2-4 Stunden
Wetterbeständigkeit:	DSL 88 KS Top ist für den Außenbereich empfohlen.
Dichtungsprofile:	Acrylverträgliche Dichtungen verwenden
Holzfeuchte:	Maximal zulässige Holzfeuchtigkeit beträgt bei Nadelholz 15%, bei Laubholz 12 %.
Lagerung:	Kühl, frostfrei, Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.
Allgem. Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren,

Ausbessern von Schäden: nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen. Nicht mit anderen wasserbasierten Produkten mischen. Kleine Lackschäden durch Transport oder Montage entstanden, kann man mit Rhenocryl DSL 88 KS Top mit dem Hilfsmittel Rhenoliquid in eine „Ausbesserungslasur“ überführen. (1 Teil Rhenoliquid mit 10 Teilen DSL 88 KS Top mischen).

Flammpunkt: Keiner

Anstrichaufbau: Für Holzfenster und Außentüren aus Laub- und Nadelholz.

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Verdünnung abwaschen. Zur Vermeidung von Verblockungsproblemen dürfen Glasleisten bei der Beschichtung nicht im Rahmen bleiben. Anstrichaufbauten nach der Tabelle "Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren", herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

750 ml Dose
5 l Eimer
30 l Hobbock
150 l Fass

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangen Ausgaben ihre Gültigkeit.