

Rhenocryl FK 47 High Solid, Festkörpergrund, Zwischenbeschichtung.
Rhenocryl FK 47 High Solid Basisfarbe Natur, Basisfarbe zum Selbsteinfärben.

Rhenocoll Aqua-Klassik Industrieprodukt.

Art.-Nr.: A 3214, / Art.-Nr.: A 3244 (Sondertöne)

Art.-Nr.: A 3223 (Basisfarbe Natur)

Spezifikation: Zwischenbeschichtung für Holz, wasserbasiert, Farblos und Holzfarbtöne, für Innen und Außen, für maßhaltig und nicht maßhaltig. Für Fenster und Türen besonders hohe Festkörper, , auf Polymerbasis. Für nicht maßhaltiges Holz im Außenbereich, wie Balkone, Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Pergolen auch als offenporiger Endanstrich verwendbar. Mittelschichtlasur. Lässt Feuchtigkeitsregulierung im Holz zu. Hoher UV-Schutz durch Pigmentierung. Umweltfreundlich. Geruchsneutral. Reduziert Feuchtigkeitsschwankungen. Egalisierungswirkung. Durch hohen Festkörper besonders günstiges Schleifverhalten.

Anwendung: Verarbeitung durch Tauchen, Fluten, Streichen. Nur in nicht rostende Tauchbecken einfüllen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung.

Lieferform/Farbton:

- Transparente Holzfarbtöne, siehe Farbkarte:
 - Fächer Nr. 12 – Industrie-Collection- Rhenocryl.
 - Wandtafel, Rhenocoll Lasurfarben Collection.
 - Display, Rhenocryl Farbton-Palette.
- Basisfarbe Natur, zum Selbsteinfärben transparenter Töne.

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Vorbehandlung: Imprägnierung oder Grundierung.

Weiterbehandlung: Schichtbildende Lasuren (wasserbasiert), Endbeschichtungen und spezielle Beschichtungssysteme, z. B. das Rhenocoll Klassik Beschichtungssystem für Bauelemente, für transparente und deckende Endbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 50 – 80 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 12 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung:	Unverdünnt
Viskosität:	11,5 – 12,5 Sekunden (Auslaufbecher 4 mm)
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser oder Verdünner 140/1400
Reinigung der Auftragsanlage:	Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Phasenumwandler VP 724 nochmals nachreinigen.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20° C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach 30 – 120 min. schleifbar, nach 4 Stunden Folgeaufbau möglich.
Wetterbeständigkeit:	Rhenocryl FK 47 H.S. <u>farblos</u> wird nicht als alleiniger Anstrich für den Außenbereich empfohlen.
Holzfeuchte:	Weichholz max.25 % , Hartholz max.20%.

Lagerung: Kühl, frostfrei, Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.
Allgem. Hinweis: Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren,
nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt: Keiner

Anstrichaufbau: Für Holzfenster und Außentüren aus Laub- und Nadelholz.

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Universalverdünnung abwaschen. Zur Vermeidung von Verblockungsproblemen dürfen Glasleisten bei der Beschichtung nicht im Rahmen bleiben. Anstrichaufbauten nach der Tabelle "Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren", herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

5 ltr Kanister
25 ltr. Kanister
150 ltr. Fass

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.