

Rhenostrong Schichtlack 5300, Holzlack, Überzugslack farblos, Ringfest, Lichtecht

Rhenocoll Lösemittel- **Premium** Industrieprodukt
Art.-Nr.: A 4270

Spezifikation: Zweikomponentenlack auf Basis Polyurethan und Acrylharz, gebrauchsfertig nach dem Abmischen mit Härter, schnelltrocknend und PVC-fest, Lichtecht und Ringfest. Mit hervorragender Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung, hat sehr gute Fülleigenschaften. Für die hochwertige Veredelung von Holzoberflächen, speziell Sitzmöbeln, Tischen, Labor- und Schulmöbeln, Ladenbau, Krankenhaus. Unempfindlich gegen eine Vielzahl von Einflüssen, unter anderem gegen Wasser, Schmutz, Öl, Fett (verschiedene Lösungsmittel, auch Aceton, Tinte, verdünnte Säuren, Laugen). Beständig gegen Heißwasser und Wasserdampf.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Gießen. Muss zur Verarbeitung abmischbar werden mit Rhenostrong Härter 5000 abgemischt werden.

Mischung: Rhenostrong Härter 5000 zu Rhenostrong Schichtlack 53xx: - 1:10
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Frei von Schwermetallen. Formaldehydfrei.

Erfüllte Normen: DIN 68861 Teil 1, Chem. Widerstandsfähigkeit 1 B
DIN 53151, Haftung GT = 0
DIN EN 71 Teil 3, geeignet für Kinderspielwaren
Temperatur Wechselprüfung, keine Lackrisse

Lieferform/Farbtone: Transparent, farblos

Glanzgrade: Standardglanzgrad: Nr.: 5314 = seidenmatt
Sonderglanzgrade: Nr.: 5310 = glänzend Nr.: 5312 = seidenglänzend Nr.: 5317 = matt

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer. Furniere und Plattenmaterial aus Holz, Spanplatten, MDF.

Weiterbehandlung: Kann als Grundierung und Endbeschichtung verwendet werden.

Verdünner: Verdünner 1500

Verbrauch: 150 ml/m² je Spritzgang

VOC 2010: entfällt

Kennzeichnung:

GefStoffV: UN 1263 Farbe, 3, II, ADR

Sicherheitshinweise:

- Xi Reizend
F Leichtentzündlich
R-Sätze:
11 Leichtentzündlich
36 Reizt die Augen
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
S-Sätze:
9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
23 Gas/Rauch/Aerosol nicht einatmen
25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahren.

Liefergebände:

Rhenostromg Schichtlack 5300	Rhenostromg Härter 5000
5 ltr. Kanister	1 ltr. Dose
30 ltr. Hobbock	3 ltr. Kanister
200 ltr. Fass	10 ltr. Eimer

Entsorgung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ökologie:

Wassergefährdungsklasse: WGK 3

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.