

Rhenocoll - Dübelleim M 40

Niederviskos

Art.-Nr.: A 1142

Spezifikation:

Rhenocoll Dübelleim M 40 ist ein niedrigviskoser PVAc-Leim, der für die Verarbeitung im Niederdruck-Dübelautomaten entwickelt wurde. Gebrauchsfertiger, optimal eingestellter Leim mit hervorragender Endfestigkeit. Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen:

Verarbeitung: mit Niederdruck Dübelautomaten

Verarbeitungstemperatur: 15 - 20 °C

Farbe: transparent, farblos aufrocknend

Holzfeuchte: 10 - 12 %

Viskosität: ca. 150 mPas (Brookfield, S 2, 50 Upm bei 20 °C)

Weißpunkt: 5° C

pH-Wert: ca. 7

Verarbeitungshinweis:

Der Leim ist vor der Verarbeitung gut durchzurühren. Der Dübelautomat ist entsprechend den Herstellerangaben einzustellen. Im Druckgefäß genügt im Allgemeinen ein Druck von etwa 3 bar. Es ist günstig, die Düsen zu Beginn der Pausen mit einem feuchten Lappen grob zu reinigen, um ein Ablenken des Spritzstrahls durch anhaftende Leimreste zu vermeiden.

Lagerung:

12 Monate, vor Frost schützen, nicht mit Eisen in Berührung bringen

Kennzeichnung:

Keine Kennzeichnung

Sicherheitshinweise:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

5 kg Kanister

25 kg Kanister

150 kg Fass

1050 kg Container

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingung.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.