

## Rhenocoll Propellerleim D4

Art.-Nr.: A 1127

Einkomponentenleim, Schnellbinder

**Spezifikation:** Propellerleim D4 ist ein gebrauchsfertiger Holzkaltleim, der durch seine Bindekraft geeignet ist für Fenster- und Haustürenbau. Elementebau und Außenarbeiten. Für die Verleimung von Hart- und Weichholz, auch Exoten, Schichtstoffplatten, sowie für Furnier- und Kantenverleimung (außer PVC). Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

### **Vorteile von Propellerleim D 4:**

Geprüft vom IFT Rosenheim (Institut für Fenstertechnik), nach DIN EN 204/D4 mit hervorragender Wasserfestigkeit. Gebrauchsfertiger Leim, erfüllt als Einkomponentenleim die DIN EN 204/D4. Keine Topfzeit, da keine Härterzugabe. Schnelles Abbindeergebnis.

### **Empfohlene Verarbeitungsbedingungen:**

Auftragsmenge: ca. 120 - 150 g/m<sup>2</sup>, je nach Holzart u. Auftragsgerät  
Verarbeitung: Kalt- und Heißverfahren für Hand- und Maschinenauftrag  
Verarbeitungstemperatur: 15 - 20 °C empfohlen  
Holzfeuchte: 10 - 12 %  
Pressdruck: 2 - 5 kp/cm<sup>2</sup>  
Offene Zeit: 5 - 8 Min. (je nach Raumtemperatur)

### **Presszeiten: (Richtwerte Normaleinstellung)**

Zeitangabe in Minuten	Kaltverleimung ca. 20 °C	Heißverleimung		
		40 °C	70 °C	80 °C
Fugenverleimung	9 - 10	7	6	5
Furnieren	10 - 15	7	5	4
Flächenverleimung (DKS-Platten)	12 - 18	8	6	4

### **Weiterverarbeitung:**

Kaltverleimung: nach 30- 40 Minuten  
Heißverleimung: nach Abkühlung

**Verarbeitungshinweis:** Leim vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen. Die angegebenen Presszeiten und Abbindezeiten sind nur Zirkaangaben, Endfestigkeiten werden nach 7 Tagen erreicht. Eigenversuche sind empfehlenswert.

### **Lagerung**

6 Monate, nicht mit Eisen in Berührung bringen, vor Frost schützen

### **Kennzeichnung:**

Keine Kennzeichnung

### **Sicherheitshinweise:**

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### **Liefergebände:**

6 kg Eimer  
12 kg Eimer  
32 kg Hobbock  
150 kg Fass  
1000 kg Container

### **Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.