

**Rhenocoll Weißleimverzögerer VP326**  
**Art.-Nr.: A1096**

**Spezifikation:** Als Zugabe von Rhenocoll Weißleimen, wie z.B. Rhenocoll Propellerleim, Rhenocoll Standard oder Rhenocoll Spezial, zur Verlängerung der offenen Zeit auf maximal 60 Minuten. Somit können auch Leime mit besonderer Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit für zeitraubende Verklebungen eingesetzt werden, obwohl diese Produkte normalerweise sehr kurze offene Zeiten haben. Nur immer soviel Rhenocoll Weißleimverzögerer VP326 zugeben, wie an offener Zeit gewünscht wird. Mischung kann beliebig lange aufbewahrt werden, verändert nicht die Klebkraft und die Endfestigkeit. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Zugabemenge / offene Zeit (Richtwerte):** Bei einer Zugabe von max. 6% ist eine offene Zeit von bis zu 60 Min möglich. Die Zugabemenge ergibt schwankende offene Zeiten, die im Versuch ermittelt werden müssen. Abhängig von Leimsorte, Temperatur und Verklebungsart sowie Holzart.

**Presszeiten für Holzfügeteile:** Die Presszeiten werden deutlich verlängert, Trocknung über Nacht empfehlenswert, jedoch einzeln im Versuch zu ermitteln. Die Presszeiten sind je nach Zugabemenge und Mischung unterschiedlich.

**Allgemeiner Hinweis:** Beim Überlackieren der verleimten Teile ist zu prüfen, ob im Fugenbereich bei Berührung mit dem Beschichtungsmittel eine Verfärbung auftritt. Dies ist denkbar bei Verwendung von PUR-Lacken, speziell, wenn PUR-Härter oder andere Isocyanate im Überschuss vorliegen.

**Lagerung:**  
Kühl und trocken lagern, jedoch frostfrei

**Kennzeichnung:**  
Xi. reizend

**Sicherheitshinweise:**  
Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Liefergebände:**  
1 l Dose (6 Dosen im Karton)  
5 l Kanne (4 Kannen im Karton)

### Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.