

Rhenometal Monacoat MC 01 VP6106

Rhenocoll Einkomponenten High-Solid-Industrielack

Art.-Nr.: A 3179

Spezifikation: Schnelltrocknender, lösemittelbasierter Einkomponentenlack für Stahluntergründe. Als Innentankbeschichtung (Öltank). Um eine bessere Haftung zu erreichen, kann der Lack auf grundierte oder bereits beschichtete Flächen aufgetragen werden. Ergibt dampfdichte Flächen. Angenehm im Geruch.

Ausrüstung: keine.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Rollen.
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.
Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/ Farbtöne: Grau-Weiß

Glanzgrad: Nr.: 3 = stumpfmatt

Viskosität: ca. 40 sec / 4 mm (DIN 53211)

Festkörper: ca. 50%

Dichte: ca. 1,3 g/cm³

Verarbeitungshinweis: Vor Gebrauch gut aufrühren!
Um eine hohe Trockenschichtdicke zu erreichen, nicht nachverdünnen.

Viskosität: verarbeitungsfertig eingestellt

Verarbeitungskonsistenz: unverdünnt

Reinigung der Werkzeuge: z.B. Rhenocoll Verdünner 140/1400

Verarbeitungstemperatur: Umgebungstemperatur: mind. +6°C
Untergrundtemperatur: +8°C bis +45°C

Trocknung bei Normalklima: +23° C, 60 % relative Luftfeuchte
je nach Auftragsstärke
bei Raumtemperatur ca. 4 Std.
bei Schichtdicken von 250 µm,
Griffest nach 8 Std;.
Durchhärtung nach 3- 5 Tagen.

Untergrundbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen wie Öl, Fett, Wachs, Staub sein.

Untergrund: Metall, Stahl, verzinkter Edelstahl für Toluol beständige Ansprüche

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich ist üblich.

Verbrauch: 250 – 350 ml/m²

Liefergebände:

5 l Eimer

20 l Eimer

Lagerung: Im Originalgebände nicht unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebände 12 Monate lagerfähig bei Lagerbedingungen!

VOC 2010: entfällt

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
GEFAHR

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.