

### Aqua-Sandsteinimprägnierung GA 18-0, Konzentrat, Steinimprägnierung Art. Nr.: A 2550

**Spezifikation:** Konzentrat zur Imprägnierung von mineralischen Untergründen, wie Stein, Sandsteinen und Beton. Umweltfreundlich, wasserbasiert. Verfestigt die Oberfläche mit geringer Filmbildung. Reduziert die Aufnahme von Salzen und Chloriden aus dem Regenwasser und der Luft. Bestens geeignet für fein- und grobporige Natursteine. Sehr hydrophob, lässt Wasser leicht abperlen und schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit. Betont die Eigenfarbe der Steine.

**Anwendung:** Aqua-Sandsteinimprägnierung GA 18-0 kann durch Rollen, Streichen, oder Airless-Spritzen aufgebracht werden. Das Konzentrat wird 1:1 mit Wasser verdünnt und ist dann gebrauchsfertig. In 2 Schichten auftragen um eine vollständige Imprägnierwirkung zu erreichen. Um Haftung und Erscheinungsbild zu prüfen sollte eine ausreichend große Musterfläche angelegt werden. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Lieferform/Farbton:** farblos

**Erscheinungsbild:** Nasseffekt seidenmatt

**Untergrund:** mineralische und alkalische Untergründe wie z.B. Mörtel, Putz, Porenbeton, Beton, Kalksandsteine, Natursteine, industriefertige Ziegel und Klinker.

**Ergiebigkeit:** ca. 5-10 m<sup>2</sup> / Liter bei einmaligem Anstrich, je nach Saugfähigkeit

**VOC 2010:** Kat H /Basis Wb /MAX Wert 30g/L /IST Wert 26g/L

**Produktdaten:**

Verarbeitung:	Konzentrat 1:1 mit Wasser verdünnen
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter +8° C (Material und Umgebungstemperatur)
Trocknung:	bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 1-2 Std. staubtrocken regenfest nach ca. 4 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Reinigung der Werkzeuge:	mit Wasser
Allgem. Hinweis:	vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.

**Lagerung:** Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, zwischen + 5 und + 25 °C, im original-verschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr ab Auslieferdatum lagerfähig. Nach Anbruch zügig aufbrauchen.

**Kennzeichnung:** Keine Kennzeichnung

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Liefergebände:**

5 Liter Kanister  
25 Liter Kanister

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.