

**Aqua Silikatgrund GA 17- SF, farblos, Grundierung Silikat mit Struktur**  
**Art.-Nr.: A 2524**

**Spezifikation:** Farblose Grundierung auf Silikatbasis mit Struktur, 1- Komponenten Produkt, zur Verbesserung der Haftung bei Aufbau mit Silikatprodukten, für Innen und Außen, Trocknet transparent auf, Verbessert die Haftung zwischen dem Untergrund und einem neuen Anstrich oder Putz. Hilft die Spannung beim Trocknen aufzunehmen und ein Abplatzen zu vermeiden. Wird speziell als Grundierung verwendet, wenn ein Folgeaufbau mit Silikatfarben oder Silikatputzen erfolgen soll. Produkt ist verarbeitungsfertig, nicht mit Wasser verdünnen. Umweltfreundlich, wasserbasiert. Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Applikation:** Streichen, Rollen.

**Lieferform/Farbton:**

- nahezu farblos, mit Struktur.

**Untergrund:** Für saugende Untergründe. Auf Putz, Mauerwerk, Holz und Mineralplatten.

**Folgeaufbau:** Nachanstrich erfolgt mit Montana Silosan Wand.- und Fassadenfarben IW 39 und AF 69. Bevorzugt auch oder verschiedenen Putzen auf Basis Silikat.

**VOC 2010:** Kat H /Basis Wb /MAX Wert 30g/L /IST Wert 12g/L

**Verarbeitungshinweise:**

Verarbeitung: verarbeitungsfertig

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)

Ergiebigkeit: ca. 8,0 m<sup>2</sup> je Liter. Auf stark saugenden Flächen entsprechend weniger.

Trockenzeit: Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 1-2 Std. Überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Allgem. Hinweis: vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.

Flammpunkt: keiner

Gefahrenklasse: keine Kennzeichnung

VbF: entfällt,

Gef. Stoff V: nicht kennzeichnungspflichtig,

GGVS / ADR: nicht kennzeichnungspflichtig

**Beschichtungsaufbau:** Vorarbeiten

Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten.

**Lagerung:**

Im Originalgebinde nicht unter +10°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

**Liefergebinde:**

5 Liter Eimer  
25 Liter Kanister  
150 Liter Fass

**Entsorgung:**

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. ( AVV- Abfallschlüssel Nr. 030202). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

**Ökologie:**

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**Sicherheitshinweis:**

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei Berührung mit Augen gründlich mit Wasser nachspülen.

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.