

Aqua Sperrgrund GI 16 - SW, weiß, Sperrgrundierung mit Struktur
Art.-Nr.: A 2546

Spezifikation: Weiße Sicherheitsgrundierung, zur Verbesserung der Haftung mit Strukturkörnung, bevorzugt für Innen, auch für Außen, für nicht saugende Untergründe. Trocknet weiß auf, Struktur sichtbar, verbessert die Haftung zwischen dem Untergrund und einem neuen Anstrich oder Putz. Hat ebenfalls eine gute Absperrwirkung gegen Inhaltsstoffe aus dem Untergrund. Hilft die Spannung beim Trocknen aufzunehmen und ein Abplatzen zu vermeiden. Kann auch eingefärbt werden um beim Auftragen von Putz mit Rillenstruktur keine weißen Untergründe sichtbar zu machen.

Speziell zur Behandlung von Gipskartonplatten, Platten aus Pressspan, Hartfaser und Sperrholz. und anderen Untergründen aus Zellulose. Verhindert den Durchschlag einer Verfärbung in den Farbfilm.

Produkt ist verarbeitungsfertig, nicht mit Wasser verdünnen.

Vermittelt bei gleichzeitigem Deckvermögen eine gute Haftung für nachfolgende Anstriche mit Dispersionsfarbe. Umweltfreundlich, wasserbasiert.

Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Applikation: Streichen, Rollen.

Lieferform/Farbton:

- weiß, mit Struktur.

Untergrund: Für nicht saugende Untergründe, speziell Gipskartonplatten, Platten aus Pressspan, Hartfaser und Sperrholz.

Folgaufbau: Wand und Fassadenfarbe, bevorzugt Strukturputze.

Ergiebigkeit: ca. 10 m² / Liter bei einmaligem Anstrich.

VOC 2010: Kat H /Basis Wb /MAX Wert 30g/L /IST Wert 12g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung: verarbeitungsfertig

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)

Ergiebigkeit: ca. 10,0 m² je Liter. Auf stark saugenden Flächen entsprechend weniger.

Trockenzeit: Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 1-2 Std. Überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Allgem. Hinweis: vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.

Flammpunkt: keiner

Gefahrenklasse: keine Kennzeichnung

VbF: entfällt,

Gef. Stoff V: nicht kennzeichnungspflichtig,

GGVS / ADR: nicht kennzeichnungspflichtig

Beschichtungsaufbau: Vorarbeiten

Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten.

Lagerung:

Im Originalgebinde nicht unter +10°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Liefergebinde:

5 Liter Eimer
25 Liter Kanister
150 Liter Fass

Entsorgung:

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. (AVV- Abfallschlüssel Nr. 030202). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

Ökologie:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitshinweis:

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei Berührung mit Augen gründlich mit Wasser nachspülen.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.