

Rhenocoll Dachhaut- Premium
Art.-Nr.: A 5160

Spezifikation: Pigmentierte Dachbeschichtung auf Basis weichmacherfreier Spezialbindemittel und spezieller reflektierender Pigmentierung. Sie zeichnet sich durch hervorragende Wetter- und UV- Beständigkeit aus, ist superelastisch und ergibt wasserfeste, alkalibeständige Beschichtungen mit matter Oberfläche. Umweltfreundlich, wasserbasiert. Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Applikation: Rollen, streichen, spritzen

Klassifizierung: Deckkraft Klasse 1, Nassabrieb Klasse 1

Lieferform/Farbtone: Weiß, Ziegelrot, Umbrabraun, Schokoladenbraun, Schwarz, Schiefergrau, Schieferblau, Rotbraun, Rot, Anthrazit

Glanzgrad: matt

Untergrund: Im Außenbereich alle Flächen aus Putz, Beton, Mauerwerk, Metall, speziell Dachflächen. Der Untergrund muss fest und sauber sein. Nicht tragfähige Altanstriche, loser Putz, Verunreinigungen usw. sind sorgfältig zu entfernen. Saugfähige, kreidende, sandende oder mehhlende Untergründe müssen mit Rhenocoll Haftgrund WD vorbehandelt werden.

Vorbehandlung: Reinigung der Flächen. Grundanstrich mit Rhenocoll Haftgrund WD (Konzentrat), Flächen die abgedichtet werden sollen, mit Rhenocoll Composit vorbehandeln.

Weiterbehandlung: entfällt. Produkt für Mehrfachbehandlung geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 5 m² / Liter bei einmaligem Anstrich.
Entspricht ca: 200 g/m²; je Anstrich. 2- 3 Anstriche sind empfohlen.

Lagerung: Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

VOC 2010: Kat A /Basis Wb /MAX Wert 30g/L /IST Wert 12g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung:	verarbeitungsfertig, gegebenenfalls mit 2-5% Wasser verdünnen
Verarbeitungsbedingung:	Luft- und Objekttemperaturen >+5 °C relative Luftfeuchte <80 % während der Trocknung
Anstrichaufbau:	Es werden zwei Anstriche empfohlen, wobei auf saugenden Untergründen der Grundanstrich verdünnt aufgetragen wird (ca. 5% Wasser zusetzen). Nicht auf erhitzte Flächen auftragen und nicht bei Regen oder Frostgefahr verarbeiten.
Reinigung:	Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch und vor Pausen mit Wasser zu reinigen. Angetrocknete Farbe mit Rhenocoll Verdünner 140/1400 anquellen und dann mechanisch entfernen.
Verbrauch:	1- 4 m ² /Liter, je nach Untergrundbeschaffenheit und Vorbehandlung. Der Materialauftrag soll bei professioneller Airless- Verarbeitung in zwei Arbeitsgängen ca. 0,8 Liter/ m ² betragen.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Kennzeichnung: keine Kennzeichnung

Liefergebände:

5 l Eimer
20 l Eimer

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.