

**Montana Rollputz AP 201, weiß**

- Weißer Dispersionsrollputz für Wand und Decke
- Strukturputz, tropf- und spritzgehemmt
- Lösemittelfrei, atmungsaktiv
- Stoßfest, geruchsarm
- Teil der DESIGN Produktegruppe für Effektbeschichtungen

**Art.-Nr.: A 5030**

**Spezifikation:** Montana Rollputz AP 201 ist ein gebrauchsfertiger Putz auf Basis Acrylat-Dispersion für eine kreative Wandgestaltung, der einfach wie Farbe aufgerollt werden kann. Montana Rollputz AP 201 ist lösemittelfrei, atmungsaktiv, wetterbeständig und stoßfest. Für alle üblichen Untergründe im Innen- und Außenbereich wie z.B. Innenputz, Gips, Gipskarton, Beton, Holzfaserplatten, Hartfaser- und Hartschaumplatten. Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt. Kann mit anderen Montana Produkten überarbeitet werden. Bitte holen sie hierzu unseren anwendungstechnischen Rat ein.

**Applikation:** Rollen, streichen, spachteln

**Farbton:** weiß + Bunttöne (Eingefärbt im System mit Volltonfarben)

**Untergrund:** Im Innen- und Außenbereich, Putz, Beton, Mauerwerk, Holzfaserplatten, Gipskarton, sowie zum Überarbeiten von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähigen oder blätternden Oberflächen entfernen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Leimfarben und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Saugende und kritische Untergründe mit Rhenocoll Aqua Tiefgrund vorbehandeln.

**Weiterbehandlung:** Kann mit anderen Rhenocoll Montana Produkten überarbeitet werden. Bitte holen sie hierzu unseren anwendungstechnischen Rat ein.

**Ergiebigkeit:** ca. 1-2 m<sup>2</sup> / Kg bei einmaligem Anstrich.

**VOC 2010:** Kat C /Basis Wb /MAX Wert 40g/L /IST Wert 1g/L

**Verarbeitungshinweise:**

Vor Gebrauch gut umrühren. Untergründe müssen sauber, trocken eben und tragfähig sein. Kritische Untergründe mit Rhenocoll Aqua Tiefgrund (Lösungsmittelfrei) grundieren. Montana Rollputz AP 201 mit einem kurzflorigen Farbröller unverdünnt und gleichmäßig aufrollen. So entsteht eine Putzstruktur, welche mit Strukturwerkzeug (Pinsel, Spachtel, Erbslochwalze, usw.) innerhalb von 20 Min. beliebig gestaltet werden kann. Rostfreie Werkzeuge verwenden. Um Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten.

**Glanzgrad:** matt

**Verarbeitungstemperatur:** nicht unter +8°C und über +30°C (Material.- Umluft.- und Raumtemperatur)

**Trockenzeit:**

Während der Trocknung für ausreichende Be- bzw. Entlüftung sorgen. Bei einer Objekttemperatur von +12 - 25 °C überstreichbar nach ca. 8 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 48 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten.

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Allgem. Hinweis:** vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.

**Abtönen:** mit Montana Volltonfarben „Trend Line“.

**Flammpunkt:** keiner

**Gefahrenklasse:** keine Kennzeichnung  
VbF: entfällt,  
Gef. Stoff V: nicht kennzeichnungspflichtig,  
GGVS / ADR: nicht kennzeichnungspflichtig

**Lagerung:**

Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen und kühl, jedoch frostfrei lagern. Im unangebrochenen Originalgebinde 6 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

**Liefergebinde:**

10 kg Eimer  
20 kg Eimer

**Entsorgung:**

Restinhalt verarbeiten oder eintrocknen lassen, danach als Hausmüll entsorgen und Leergebinde der Wertstofftonne zuführen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

**Ökologie:**

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken Rauchen während der Verarbeitung vermeiden.

**Sicherheitshinweis:**

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Lüftung sorgen. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort mit Wasser abspülen.

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.