

**Montana Reibeputz AP 211, weiß**

**Art.-Nr.: A 5031**

- Körnung 2,2 mm
- Weißer Dispersionsreibeputz für Wand und Decke
- Lösemittelfrei, atmungsaktiv
- Stoßfest, geruchsarm
- Teil der DESIGN Produktgruppe für Effektbeschichtungen

**Spezifikation:** Reibeputz AP 211 ist ein weißer, gebrauchsfertiger Kunststoffreibeputz mit mineralischen Füllstoffen für dekorative, nahtlose Beschichtungen im Innenbereich, stoßfest, atmungsaktiv, weichmacherfrei, elastisch und leicht zu verarbeiten. Sehr gut geeignet für alle Untergründe im Innenbereich wie z. B. Beton, Zement, Gips, Putz, Gipskartonplatten etc. Kann mit anderen Montana Produkten überarbeitet werden. Bitte holen sie hierzu unseren anwendungstechnischen Rat ein. Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Applikation:** Spachteln, reiben

**Farbton:** weiß

**Untergrund:** Im Innenbereich, Putz, Beton, Mauerwerk, Holzfaserplatten, Gipskarton, sowie zum Überarbeiten von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähigen oder blätternden Oberflächen entfernen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Leimfarben und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Saugende und kritische Untergründe mit Rhenocoll Aqua Tiefgrund vorbehandeln.

**Weiterbehandlung:** Kann mit anderen Rhenocoll Montana Produkten überarbeitet werden. Bitte holen sie hierzu unseren anwendungstechnischen Rat ein.

**Verbrauch:** ca. 2 kg/m<sup>2</sup> bei einmaligem Auftrag auf glattem Untergrund.

**VOC 2010:** Kat A /Basis Wb /MAX Wert 30g/L /IST Wert 5 g/L

**Verarbeitungshinweise:**

Vor Gebrauch gut umrühren. Untergründe müssen sauber, trocken eben und tragfähig sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Rhenocoll Aqua Tiefgrund (lösungsmittelfrei) grundieren. Um einen griffigen Untergrund zu erhalten 1 - 2 mal mit Putzgrund vorbehandeln. Reibeputz AP 211 kann nun mit einer Edelstahlkelle auf Kornstärke aufgetragen werden. Danach ist der Reibeputz ca. 20 - 30 Min. strukturierbar und kann in dieser Zeit mit einer Kunststoffglättkelle in senkrechten, waagerechten und kreisenden Bewegungen strukturiert werden. Werkzeuge ab und zu reinigen. Um Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung und mit gleicher Materialfertigungsnummer beschichten. Rostfreie Werkzeuge verwenden.

**Glanzgrad:** matt

<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	nicht unter +8°C und über +30°C (Material.- Umluft- und Raumtemperatur)
<b>Trockenzeit:</b>	bei +20°C und rel. Lf. Von 65% überstreichbar nach ca. 8 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 2 Tagen. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit verzögern.
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Allgem. Hinweis:</b>	vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
<b>Flammpunkt:</b>	keiner

**Lagerung:**

Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen und kühl, jedoch frostfrei lagern. Im unangebrochenen Originalgebinde 6 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und alsbald aufbrauchen.

**Kennzeichnung:**

Keine Kennzeichnung

**Sicherheitshinweis:**

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Liefergebinde:**

15 kg Eimer

20 kg Eimer

40 kg Eimer

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.