

## Montana Volltonfarbe AV 71, hochpigmentierte Farbe zum Tönen.

- Hochpigmentierte Farbe zum Tönen
- Nassabriebbeständig nach DIN EN 13300, Klasse 2
- Deckvermögen nach DIN EN 13300, Klasse 1 (Farbtonabhängig)
- Lösemittelfrei

**Art.-Nr.: A 5049 (Preisgruppe 1)**

**Art.-Nr.: A 5048 (Preisgruppe 2)**

**Art.-Nr.: A 5047 (Preisgruppe 3)**

**Spezifikation:** Volltonfarbe und Abtönfarbe auf Basis Styrolacrylat zum Mischen mit allen Montana Wand- und Fassadenfarben sowie Designprodukten, um farbige Töne einzustellen. Kann auch unverdünnt verwendet werden. Umweltfreundlich, wasserbasiert.

**Applikation:** Rollen, streichen, spritzen.

**Klassifizierung:** Deckkraft Klasse 1, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300

**Farbton:** siehe Farbkarte, Vollton (Originalton) und Mischöne mit weißer Farbe. Seidenmatt.

**Ergiebigkeit:** nicht bestimmbar, nach Einsatzzweck.

**VOC 2010:** Kat C /Basis Wb /MAX Wert 40g/L /IST Wert 39g/L

### **Anwendungsgebiete:**

Für Untergründe im Außen- und Innenbereich, wie z.B. Putze, Beton, Asbestzement, Mauerwerk, Kalksandstein. Besonders geeignet für Renovierungsanstriche, sehr gute Haftung. Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

### **Eigenschaften:**

Wasserverdünnbar, lösemittelfreie Dispersionsfarbe in hoher Pigmentierung, als Vollton zu verwenden oder in Abmischung mit weißer Fassadenfarbe.

Risseüberbrückend. Scheuerbeständig und Nassabriebbeständig. Leicht zu verarbeiten. Formaldehydfrei. Halogenfrei. Schwermetallfrei konserviert.

### **Technische Hinweise:**

Auftragsverfahren: Pinsel, Rolle oder Spritzgeräten

Anstriche auf Fassade: 2-3 empfohlen, je nach Stärke der Witterung. Bei sehr starker Bewitterung 3 Anstriche empfohlen.

Glanzgrad: matt

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 8° C (Material.- Umluft.- und Raumtemperatur)

Verbrauch: 1 Liter reicht für 8m<sup>2</sup>: auf glattem Untergrund.

Auf rauhen Flächen entsprechend mehr.

Bei feinplastischen Beschichtungen den Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit: Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 5-6 Std.

Oberflächentrocken und überstreichbar.

Regenfest nach 8 Stunden.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgem. Hinweis: vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.

Abtönen: mit verträglichen Vollton- und Abtönfarben.

Flammpunkt: keiner

Gefahrenklasse: keine Kennzeichnung

VbF: entfällt,

Gef. Stoff V: nicht kennzeichnungspflichtig,

GGVS / ADR: nicht kennzeichnungspflichtig.

### **Beschichtungsaufbau:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähigen oder blätternden Oberflächen entfernen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Leimfarben und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein.

Saugende und kritische Untergründe vorstreichen mit Rhenocoll Aqua Tiefgrund, Montana AV 71 , für den Voranstrich und Deckanstrich verarbeiten.

Grundanstrich mit Montana AV 71 - mit 10% Wasser verdünnen-

Schlussanstrich mit Montana AV 71 -unverdünnt-  
Bei Spritzauftrag Produkt auf Spritzviskosität einstellen..

### **Lagerung:**

Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 6 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

### **Liefergebinde:**

2,5 Liter Eimer  
5,0 Liter Eimer  
15,0 Liter Eimer

### **Entsorgung:**

Restinhalt verarbeiten oder eintrocknen lassen, danach als Hausmüll entsorgen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

### **Ökologie:**

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken Rauchen während der Verarbeitung vermeiden.

### **Sicherheitshinweis:**

Auch bei der Verarbeitung umweltfreundlicher Lacke sind übliche Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Lüftung sorgen. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort mit Wasser abspülen.

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

.