

Montana Atelier Lasur IWL 83, farblos

- Farblose Dispersions- Lasur für Innen
- Niedrige Viskosität, lösemittelfrei, atmungsaktiv, geruchsarm
- Zum Einfärben mit Montana Volltonfarbe „Trend Line“
- Teil der DESIGN Produktegruppe für Effektbeschichtungen

Art.-Nr.: A 5036

Spezifikation: Innen-Dispersionslasur in niedriger Viskosität, transparent (farblos). Wird mit „Montana Volltonfarbe Trend Line“ gemischt, damit eine eingefärbte Lasur entsteht.

Geeignet als Anstrich auf „Montana Atelier Strukturfarbe IWS 81“, um farbig gestaltete Effektoberflächen zu erreichen. Umweltfreundlich, wasserbasiert.

Applikation: Strukturtuchroller, Schwamm, Faserhandschuh.

Farbton: farblos.

Untergrund: Im Innenbereich auf Montana Atelier Strukturfarbe IWS 81

Ergiebigkeit: Je Farbton und Mischung 10-25 m² / Liter bei einmaligem Auftrag.

VOC 2010: Kat A /Basis Wb /MAX Wert 30g/L /IST Wert 20g/L

Anwendungsgebiete:

Für Innenbeschichtung in bewohnten und nicht bewohnten Räumen. Für Untergründe, die vorbereitet sind für die Gestaltung mit Effektbeschichtungen.

Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Aufbaubeschichtung für farbige Effektgestaltung von „Atelier Design“ Flächen.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbare, lösemittelfreie Dispersions- Lasur, umweltschonend und geruchsarm. Waschbeständig, transparent, für alle Wand und Deckenflächen in Innenbereich, für hohe Beanspruchung. Formaldehydfrei. Halogenfrei. Schwermetallfrei konserviert.

Technische Hinweise:

Auftragsverfahren: Wisch- Handschuh, Pinsel.

Glanzgrad: seidenmatt

Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C und über +30°C (Material.- Umluft.- und Raumtemperatur)

Verbrauch: 1 Liter reicht für 10- 25 m² je Auftrag auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr.

Trockenzeit: Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca.30 min. bis 1 Std. Oberflächentrocken und überbeschichtbar.

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgem. Hinweis: vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren,

Einfärben:	nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen. mit Montana Volltonfarben „Trend Line“.
Flammpunkt:	keiner
Gefahrenklasse:	keine Kennzeichnung VbF: entfällt, Gef. Stoff V: nicht kennzeichnungspflichtig, GGVS / ADR: nicht kennzeichnungspflichtig

Beschichtungsaufbau:

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähigen oder blätternden Oberflächen entfernen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Leimfarben und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen.

Saugende und kritische Untergründe vorstreichen mit Rhenocoll Aqua Tiefgrund, Grundanstrich erfolgt mit Montana Fassadenfarbe AF 56 oder 58 -mit bis zu 10% Wasser verdünnen- Jetzt erfolgt im Design- System der Auftrag der Strukturfläche mit Montana Atelier Strukturfarbe IWS 81. Effektbeschichtung erfolgt jetzt mit Montana Atelier- Lasur IWL 83, die im Wunshton eingefärbt wurde.

Überarbeitbar mit Montana Landhaus- Lasur IWL 84, wenn mehrfache Design- Effektbeschichtungen gewünscht sind.

Lagerung:

Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 2 Jahre lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

Liefergebinde:

2,5 Liter Eimer
5,0 Liter Eimer
15,0 Liter Eimer

Entsorgung:

Restinhalt verarbeiten oder eintrocknen lassen, danach als Hausmüll entsorgen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Ökologie:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken Rauchen während der Verarbeitung vermeiden.

Sicherheitshinweis:

Auch bei der Verarbeitung umweltfreundlicher Lacke sind übliche Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Lüftung sorgen. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort mit Wasser abspülen.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.