

Rhenocoll Lignocoat N 1.0 halbtransparenter Holzanstrich für Außen

Rhenocoll Aqua-**Kompakt** Produkt

Art.-Nr.: A 3048

Art.-Nr.: A 3046 (Basisfarbe C)

Art.-Nr.: A 3047 (Basisfarbe Natur)

Spezifikation: Schichtbildende Lasur, Zwischen- und Endbehandlung, wasserbasiert für Holz im Außenbereich, Gartenhaus, Gebälk, Balkone, Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Bauelemente, Fenster und Türen. Gartenmöbel. Sättigt Holz ab und reduziert Feuchtigkeitsschwankungen, verlangsamt die Feuchtigkeitsregulierung und beugt dadurch Rissebildung vor. Diffusionsoffen, dauerhafter Feuchteschutz, hervorragend wetterbeständig. Wirkt egalisierend und isolierend, ist umweltfreundlich und geruchsneutral. Moderate Trocknung. Auch sehr gut als Renovierungsanstrich einsetzbar. Im Innenbereich auch ohne Grundierung verwendbar. Besondere Verarbeitungseigenschaften durch gutes Verlaufen, mehrfaches Überarbeiten der frischen Farbfläche möglich ohne Streichansatz.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung

Lieferform/Farbtone:

Transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer Lignocoat N, Nr.10

(Farblos, Hellbraun, Eiche Hell, Teak, Kastanie, Mahagoni, Nussbaum, Palisander)

Glanzgrad: seidenmatt

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer

Vorbehandlung: Imprägnierung

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenocoll Lignocoat N 1.0 ist möglich. Bei Farblos sind 3 Anstriche notwendig.

Verbrauch: ca. 75 – 100ml/m² je Anstrich

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 10 g/L

Verarbeitungshinweise:

| | |
|-------------------------------|---|
| Verarbeitung: | Unverdünnt |
| Verdünnung: | Wasser |
| Reinigung der Werkzeuge: | Mit Wasser |
| Reinigung der Auftragsanlage: | Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Lösemittel nochmals nachreinigen. |
| Verarbeitungstemperatur: | Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur) |
| Trocknung bei Normalklima: | 20 °C, 65-75 % relative Luftfeuchte je Auftragsstärke, Folgeaufbau nach 3-4 Stunden möglich. |
| Holzfeuchte: | max.12 % |
| Lagerung: | Kühl, frostfrei, Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig. |
| Allgem. Hinweis: | Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen. |
| Flammpunkt: | keiner |

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung
ADR/GGVS: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

750 ml Dose
5 l Eimer
20 l Eimer

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.