

Rhenocryl 38 S, Combi Perfekt, Combianstrich mit Isolierwirkung, weiß

Rhenocoll Aqua-Klassik Systemprodukt.

Art.-Nr.: A 3338

Spezifikation: Grundierung und Mehrfachanstrich mit Isolierwirkung, wasserbasiert, für Holz im Innen- und Außenbereich. Auch für Hölzer mit besonderen Inhaltsstoffen, gegen Ausbluten der Inhaltsstoffe (Verfärbungen), baut Absperrwirkung auf, wenn unverdünnt gestrichen wird. Für Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Bauelemente, Fenster und Türen. Gartenmöbel. Sättigt Holz ab und reduziert Feuchtigkeitsschwankungen, verlangsamt die Feuchtigkeitsregulierung und beugt dadurch Rissebildung vor. Bietet sehr guten UV-Schutz durch hohe Pigmentierung, ist umweltfreundlich und geruchsneutral. Schnell trocknend. Durch besonders hohen Festkörper sehr günstiges Schleifverhalten.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen oder Lasur-Auftragsmaschinen. Handwerkliche Verarbeitung. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung.

Lieferform/Farbtone: Weiß, deckend.

Glanzgrad: Seidenmatt.

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Vorbehandlung: Imprägnierung

Weiterbehandlung: Mit Rhenocryl 38 S Combi Perfekt sind 2 Anstrich üblich. Mehrfachanstrich mit Rhenocryl 38 S ist möglich, sowie mit schichtbildenden wasserbasierten Lacken aus dem Rhenocoll Produkte Programm.

Verbrauch: ca. 50 – 100 ml/m² je Anstrich verdünnt;
ca. 100 – 200 ml/m² je Anstrich unverdünnt.

VOC: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 32 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz: Unverdünnt

Verdünnung: Wasser

Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser oder Verdüner 140/1400

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)

Trocknung bei Normalklima: 20° C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach 30 - 120 min. schleifbar, staubtrocken nach ca. 30 min., griffest nach ca. 1 Stunde, weiterverarbeitbar nach 2 - 4 Std.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei, Anbruchgebilde gut verschließen, im Originalgebilde 1 Jahr lagerfähig

Allgem. Hinweis: Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.

Wetterbeständigkeit: Rhenocryl 38 S Combi Perfekt wird nicht für den alleinigen Anstrich empfohlen.

Anstrichaufbau für Holzfenster und Außentüren, sowie sonstiger Holzbau aus Laub- und Nadelholz:

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Verdünner 140/1400 abwaschen.

Neuanstrich: Als Grundieranstrich bei normalen Anforderungen 2-mal streichen. Kann mit Rhenocryl Decklacken endbehandelt werden. Rhenocryl 38 S Combi Perfekt kann für den Erstanstrich von unbehandelten Flächen mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Bei deckender Behandlung muss bei inhaltsstoffbelasteten Hölzern nochmals unverdünnt aufgetragen werden. Je nach Intensität der Inhaltsstoffe auch mehrmals. Dadurch soll eine Verfärbung der Oberfläche vermieden werden. Bei solchem isolierenden Aufbau, darf der Decklack erst nach 24 Stunden aufgebracht werden. Nachbehandlung soll immer erfolgen mit geeignetem Decklacksystem, wie Rhenocryl DL 90 oder Rhenocryl Deckfarbe 93.

Renovierung: Holz vorarbeiten, saugende Stellen gut absättigen durch beliebig wiederholten Auftrag. Weitere Behandlung wie Neuanstrich.

Nach den Richtlinien für Fensteranstriche, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, der VOB Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen des IFT sind Holzbauteile allseitig vor dem Einbau mit mindestens einem Grund- und Zwischenanstrich zu beschichten. Beachten Sie bitte auch den Anstrichaufbau nach der Tabelle: „Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren“, herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e. V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung
ADR/GGVS: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

5 ltr. Eimer
20 ltr. Eimer
150 ltr. Fass

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.