

Rhenomors Top BS 12.3

Überzugslack, lösemittelbasiert, farblos, für Innen, Holz

Art.-Nr.: A 9004

Spezifikation: Als Endbeschichtung für Holz und Holzwerkstoffe, die mit Rhenomors BS 12.2 beschichtet wurden, um die Brandschutzbeschichtung vor Abrieb, Verschmutzung und kurzzeitiger Feuchtigkeit zu schützen und eine gleichmäßige, dekorative Oberfläche zu erreichen. Rhenomors BS 12.2 Aqua Brandschutz und Rhenomors Top BS 12.3 Klarlack stellen ein geprüftes System dar. Andere Überzugslacke dürfen nicht verwendet werden. Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Farbton: Farblos

Glanzgrad: Stumpfmatt

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen

Vorbereiten des Untergrundes: Rhenomors Top BS 12.3 nur auf gut durchgetrocknete Rhenomors 12.2 Aqua Brandschutzbeschichtung aufbringen; d.h. nach ca. 2 Tagen Trockenzeit, abhängig von den Witterungsverhältnissen.

Verarbeitungshinweise: Material vor Gebrauch gut aufrühren.
Nicht unter +10° C und nicht über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
Mit Rhenomors Brandschutz beschichtete Holzelemente sind auch nach der Trocknung nicht stapelbar.

Aufbringmenge: 50g/m² entsprechen ca. 60 ml/m²

Trockenzeit bei normaler Witterung (60% rel. Luftfeuchtigkeit und + 20°C):

Staubtrocken: nach ca. 4 Stunden,

Durchtrocknung: nach ca. 24 Std.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Rhenocoll Verdünner 140/1400

Technische Daten:

Flammpunkt: ≥ 61°C

Dichte: ca.0,96 g/cm³ bei +20°C

VOC 2010: Kat. I / Basis Lb / Max Wert 500 g/L / IST Wert 460 g/L

Lagerung: Lagertemperatur: ≥ 5°C - ≤ 25°C, im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate lagerfähig.

Liefergebinde:

2,5 kg Eimer

10 kg Eimer

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: GEFAHR
H304, H317
GGVS/ADR: Kein Gefahrgut

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Brandschutzmaßnahmen dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Auf den gültigen Zulassungsbescheid wird verwiesen. Er muss an der Verwendungsstätte vorliegen. Brandschutzmaßnahmen dürfen nur von geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung. Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.