

Rhenocoll Propellerleim D4 plus K (Kanteleinstellung)

Einkomponentenleim, Schnellbinder

Art.-Nr.: A 1136

Spezifikation: Rhenocoll Propellerleim D4 plus K ist ein gebrauchsfertiger Holzkaltleim, der durch seine Bindekraft geeignet ist für Fenster- und Haustürenbau, Elementebau und Außenarbeiten. Für die Verleimung von Hart- und Weichholz, auch Exoten, Schichtstoffplatten, sowie für Furnier- und Kantenverleimung (außer PVC). Erfüllt die DIN EN 204/D4 mit hervorragender Wasserfestigkeit und erfüllt die WATT 91 mit ca. 8 N/mm² Zugfestigkeit. Keine Topfzeit, da keine Härterzugabe. Schnelles Abbindeergebnis. Ergibt mechanisch beständige Leimfuge mit sehr guter Wasserfestigkeit und sehr hoher Temperaturbeständigkeit.

Die Einstellung K ist speziell für die Verklebung von Kanten (Schichtverleimung) im Elementebau geeignet. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen:

Auftragsmenge:	ca. 120 - 150 g/m ² , je nach Holzart u. Auftragsgerät
Auftragsart:	Pinsel, Spachtel o. Leim- Auftragsmaschinen
Verarbeitung:	Kalt- und Heißverfahren für Hand- und Maschinenauftrag
Weiterverarbeitung:	Kaltverleimung nach 30-40 Min. / Heißverleimung nach Abkühlung
Verarbeitungstemperatur:	15 - 20 °C empfohlen
Holzfeuchte:	10 - 12 %
Pressdruck:	2 - 5 kp/cm ²
Offene Zeit:	5 - 8 Min. (je nach Raumtemperatur)

Verarbeitungshinweis: Leim vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen. Endfestigkeit wird nach ca. 7 Tagen erreicht. Eigenversuche sind empfehlenswert.

Lagerung: Bei kühler Lagerung bis zu 3 Monate, nicht mit Eisen in Berührung bringen, vor Frost schützen. Bei höherer Temperatur verkürzt sich die Lagerzeit.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung

GGVS/ADR: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebilde:

- 12 kg Eimer
- 32 kg Hobbock
- 150 kg Fass
- 1000 kg Container

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.